

Greitai Tvirtėjančio Poliuretano Statybiniai Klijai “Titebond Fast Set Polyurethane”

Titebond® Fast Set Polyurethane - yra vieno komponento, pažangių technologijų poliuretaniniai klijai sukurti greitesniam ir efektyvesniam kljavimui. Klijai stipriau ir greičiau prilimpa lyginant su kitais panašiais kljais.

Jie gali būti naudojamas vidaus ir išorės statybų projektams, ir yra priskiriami prie aukščiausios kokybės produktų, kurie pasižymi neprilygstamu stiprumu ir ilgaamžiškumu kljuojant net neaktytas medžiagas.

Su kljais Titebond® Fast Set Polyurethane greitai surinksite konstrukcijas. Jie labai lengvai išsispaudžia net šalto ir drėgno oro salygomis kai temperatūra yra artima 0°C.

Puikiai tinka beveik visoms konstrukcijoms ir medžiagoms, tame tarpe šlapioms, šaltoms, konstrukcinei medienai, medienai, marmurui, granitui, akmeniui, skalūnui, metalui, švinui, keramikai, plastikui, putoms, stiklo pluoštui, veidrodžiams, betonui ir plytoms, gipso kartonui, MDF, OSB, PVC, fanerai, vinilui, putplastčio plokštėms, stalviršiams ir spintoms, grindų įrengimui (juodgrindėms), laiptų surinkimui, konstrukcinių izoliuotų plokščių (SIP) įrengimui ir kt.

Pagrindiniai klijų skirtumai, lyginant su kitais panašiais produktais:

- Greičiau sutvirtėja ir išdžiūna, nei panašūs statybiniai kljiai;
- Užtikrina pastovų ir ilgaamžišką sujungimą su dauguma statybinių medžiagų;
- Galima dirbti šalto ir drėgno oru salygomis (iki 0°C);
- Išsispaudžia lygesnis klijų siūlas;
- Tvirtėjimo metu kljiai labai nežymiai pasipučia ir puikiai užpildo visus nelygumus bei poras;
- Ypatingai stiprūs;
- Vandenį atstumiantys.

Klijų stipriai po 24val. suklijavus:

- Drėgną OSB plokštę su drėgna OSB plokšte - 235psi (165221 kg/m²)
- Fanerą su pjautine mediena - 644psi (452776 kg/m²)
- Fanerą su egle - 680psi (478087 kg/m²)
- Betoną prie betono 1084psi (762127 kg/m²)

Viršija visas toliau išvardytas charakteristikas: Amerikos faneros asociacija AFG-01 ASTM C557 ASTM D3498, CAN / CGSB-71.25M ir gali / CGSB-71.26M)

Produkto savybės

- Ekologiškai saugūs – atitinka LOJ reikalavimus;
- Pažangi uretano (poliuretano) formulė;
- Idealiai tinka naudoti drėgnai ir šaltai medienai;
- Neprilygstamas stiprumas ir ilgaamžiškumas;
- Galima dirbti šalto ir drėgno oro salygomis;
- Nekenkia plastikui ar putplasčiui;
- Glotnus ir lygus klijų siūlas;
- Tinka sunkioms statybinėms medžiagoms suklijuoti;
- “Nesiseilėja” - atleidus klijų išspaudėjo gaiduką savaime nustoja tekėti pro snapelį.



- Waterproof
- All weather
- Bonds common building materials
- Non-porous to non-porous substrates

Fizinės savybės

Spalva: Smėlio spalvos
Kietųjų dalelių: 98%
Klumpumas: 150,000 cps
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Nesušaldyti
LOJ: iki 50 g/L
Pliupsnio temperatūra: >94°C
Produkto išeiga priklausomai nuo snapo skylės diametro: ~ 6mm - 9,5m, 9mm - 4,3m, 13mm – 2,5m
Pilnas sutvirtėjimas: po 24val. (priklausomai nuo paviršiaus temperatūros ir santykinės oro drėgmės).

Klijai nustoja tekėti atleidus išspaudėjo gaiduką!



Naudojimas

Darbinė temperatūra: nuo 0°C iki +49°C
Eksplotavimo temperatūra: nuo -29°C iki +49°C.
Atviras laikas: 15-20 minučių esant 50 % santykinei oro drėgmei.
Darbo laikas (koregavimo): apie 1 val. (Klijų tvirtėjimo reakcija prasideda praėjus 1 valandai po išspaudimo). Norint pagreitinti tvirtėjimo reakcijos laiką supurkškite paviršius vandeniu prieš klijuojant.
Paviršiaus paruošimas: Paviršiai turi būti nuvalyti nuo užteršimo ir kitų medžiagų, kurios gali trukdyti tinkamai klijams prilipti. Turi būti nuvalytos visos kitos medžiagos, kurios gali užkirsti kelią sukibimui. Už tinkamą paviršiaus paruošimą atsako pats vartotojas.
PASTABA: Jei klijus naudojate drėgnoms ir šaltoms juodgrindėms priklijuoti, Amerikos Faneros Asociacija rekomenduoja kiekvieną faneros lakštą kampuose papildomai sutvirtinti medvaržčiais ar kitomis panašiomis priemonėmis.
Valymas: Sukietėję klijai pašalinami peiliu ir mineraliniu spiritu, arba kitomis mechaninėmis priemonėmis. Naudojant mineralinį spiritą sekite tiekėjo atsargumo priemones. Po darbo rankas plaukite su muilinu vandeniu.

Apribojimai:

“Titebond® Fast Set Polyurethane” nėra skirti nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Klijus gali būti sunku pašalinti nuo odos ir drabužių. Rekomenduojame darbo metu dėvėti pirštines. Naudojant rūke, ant aprasojusių paviršių arba drėgno oro sąlygomis klijų kietėjimo greitis didėja.

Saugoti nepanaudotą produktą sausoje vietoje žemesnėje nei +24°C. Jei turite klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į tiekėją arba apsilankykite tinklapyje www.titebond.lt.

DĖMESIO: Prieš naudojimą perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
4221	296ml	12vnt.

