

“Titebond No-Run, No-Drip Wood Glue” Greitai Džiūstantys Tiksotropiniai PVA Klijai Medienai

“Titebond No-Run, No-Drip Wood Glue” yra naujaisi medienos klijai suteikiantys galimybę staliams ir dailidėms greitai atlikti darbą. Tai Franklin International greičiausiai džiūstantys PVA medienos klijai, turintys trumpiausią 3-5 minučių darbo laiką. Idealiai tinka naudojimui ant porėtų ir vidutinio porėtumo paviršių. Puikiai tinka medžio, keramikos, akmens, stiklo, audinio, odos ir daugelio kitų medžiagų klijavimui. “Titebond No-Run, No-Drip Wood Glue” pasižymi greitu pradiniu lipnumu ir greitu džiūvimu, tačiau leidžia pakoreguoti netiksliai sujungtas medžiagas. Klijai sukuria stipresni sujungimą už medieną, išdžiūvę yra skaidrūs ir nedaro įtakos sekančioms dangoms.

“Titebond No-Run, No-Drip Wood Glue” yra didžiausio klampo PVA medienos klijai rinkoje. Išspaudus iš buteliuko jie pasilieka toje vietoje, kur jums reikia tam, kad būtų maksimaliai lengva tvarkingai suklijuoti bet kokias detales - nuo grindjuosčių iki lipdinių, nuo kėdžių turėklų iki dekoratyvinių baldų detalių.

Tai idealūs klijai medinių baldų ir kitų medinių detalių surinkimui.



Atitinka ASTM D-4236 reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija)

Produkto savybės

- 2 X greičiau džiūna ir 3 X tirštesni nei tradiciniai PVA klijai
- Nenuiteka nuo horizontalių paviršių
- Išdžiūve skaidrūs
- Uždažomi
- Idealiai tinka staliaus darbams ir įvairioms namų reikmėms
- Užpildo mažus įtrūkimus ir plyšius
- Puikiai šlifuojami
- Skirti vidaus darbams
- Kol neišdžiūve nusivalo vandeniu
- Netoksiški
- Nedegūs ir neturi nemalonaus kvapo

Fizinės savybės

Produkto tipas: Tikotropinis polivinilo acetatas

Spalva: Balta

Išdžiūvusi plėvelė: Skaidri

Kietųjų dalelių: 60%

Klampumas: 36500 cps

Stiprumas: 3000 psi / 20,68 N/mm² / 210,92 Kg/cm²

(sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su klevu prie +21°C)

pH: 4.8

Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus (du ciklai)

LOJ: 2,4 g/L

Pliupsnio taškas: >94°C

Produkto išeiga: 6,15 kv.m iš 1 litro



Naudojimas

Darbinė temperatūra: virš +10°C

Atviras laikas: 3-5 min. (21°C./50%RH)

Darbo laikas: 10-15 min. (21°C./50%RH)

Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:

Pakankamas suspaudimas spygliuočių medienai – 7-

10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 19,5-

27 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 27-39 kg./1kv.cm

Naudojimo metodai:

Buteliukas turi originalų klijų paskleidimui snapelį.

Taip pat galite paskleisti klijus voleliu ar teptuku.

Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna

šluoste. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių nuskusite ar

pašalinkite šlifavimo medžiagomis.

Apribojimai:

Medienos klijai "Titebond No-Run, No-Drip Wood Glue" nėra skirti naudojimui išorėje arba tais atvejais, kai tikėtina didelė drėgmė. Išorės darbams rekomenduojame naudoti medienos klijus "Titebond III Ultimate" arba "Titebond II Premium". Nenaudokite kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +10°C. Klijų užšaldymas nepakeis savybių, bet gali turėti įtakos sutirštėjimui. Jeigu klijai sutirštėjo, tiesiog gerai suplakite ir jie atsistatys į pirminę būseną.

Prieš naudojimą, perskaitykite saugos duomenų lapus. **LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
2404	474ml	12vnt.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207