

## Titebond® GREENchoice Cove Base Construction Adhesive KLIJAI GRINDJUOSTĖMS IR APVADAMS (skystos viny)

„Titebond® GREENchoice Cove Base Construction Adhesive“ yra profesionalūs stiprūs klijai, sukurti greitam ir stipriam sukibimui. Jie iškarto prilaiko klijuojamas medžiagas savo vietose ir neatlimpa. Visą laiką išliks elastingi ir netrūkinės. Ši LOJ (lakieji organiniai junginiai) atitinkanti ir nedegi klijų formulė yra saugi aplinkai - neišskiria kenksmingų garų ir skatina sveiko gyvenimo bei darbo būdą.

**Rekomenduojama:** Guminių ir vinilinių pagrindų, laiptų pakopų montavimui.

**Suderinamos medžiagos:** Visos įprastos statybinės medžiagos, įskaitant medieną, fanerą, OSB plokštes, tinką, gipskartonį, tapetus, plyteles, įvairius dažytus paviršius ir betoną.

- Stiprus pirminis sukibimas lengvam montavimui;
- Vandens pagrindu;
- Aplinkai nekenksmingi;
- Greitai sukimba;
- Gerai nusivalo vandeniu kol neišdžiūvę;
- Gerai sukimba su visais įprastais sienų paviršiais;
- Savaimė neatlimpa;
- Atsparūs smūgiams;
- Atitinka LOJ.



**Atitinka šiuos standartus:**

- Viršija ASTM C557



## Fizinės savybės

**Produkto tipas:** Polimerinė emulsija  
**Būklė:** vidutinio klampumo mastika  
**Spalva:** Smėlio spalvos  
**Kietųjų dalelių:** 73%  
**Klampus:** 145,000 cps  
**Užšalimo/atšilimo stabilumas:** Stabilus  
**Pliupsnio temperatūra:** >93,3°C  
**Produkto išėiga priklausomai nuo snapo skylės diametro:** ~ 6mm - 9,5mm, 3mm - 19mm.



## Naudojimas

**Darbinė temperatūra:** nuo +5°C iki +38°C  
**Eksplotavimo temperatūra:** -18°C iki +49°C  
**Darbo laikas (koregavimo):** 10-15 min.  
**Paviršiaus paruošimas:** Paviršiai turi būti nuvalyti nuo užteršimo ir kitų medžiagų kurios gali trukdyti tinkamai klijuoms prilipti. Turi būti nuvalytos visos kitos medžiagos, kurios gali užkirsti kelią sukibimui. Už tinkamą paviršiaus paruošimą atsako pats vartotojas.  
**Naudojimas:** Nupjaukite antgalį maždaug 45° kampu. Rekomenduojamas skylutės skersmuo nuo 0,6 iki 1cm. Pradurkite kasetės apsauginę foliją ir įstatykite ją į pistoletą. Kliju tepkite ant vieno iš paviršių ištisinėmis juostomis. Užneškite kliju ant gaminio klijuojamos pusės juostomis. Atstumas tarp juostų turėtų būti 2,5-4cm. Per 10-15 min. nuo klijų užnešimo stipriai prispauskite prie sienos ir pajudinkite gaminį, kad klijai tolygiai pasiskleistu.  
**Pastaba:** netaisyklingsiems ar išlenktiems sienų paviršiams gali prireikti papildomo prilaikymo, kol klijai nesustings.  
**Valymas:** įrankius ir kliju galima valyti vandeniu, kol klijai yra šlapi. Jei klijai išdžiūvo, įrankius ir klijų likučius galima nuvalyti vandens/acetono/acto mišiniu.

## APRIBOJIMAI:

Neskirtas nuolatiniam panardinimui po vandeniu. **Padidinsite jungties stiprumą jei paviršiai prieš klijuojant bus nugruntuoti, nudažyti arba pašiaušti.** Norėdami gauti geriausius rezultatus, laikykite aukštesnėje kaip +4°C temperatūroje. Saugoti nepanaudotą produktą sausoje ir vėsioje vietoje. Jei turite klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į tiekėją arba apsilankykite tinklapyje [www.titebond.lt](http://www.titebond.lt).

## LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
3401	311ml	12vnt.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: [info@navako.lt](mailto:info@navako.lt) | [www.titebond.lt](http://www.titebond.lt)  
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207