

Medienos klijai “Titebond II Premium”

Klijai “Titebond II Premium” yra vieninteliai pirmaujantys vieno komponento klijai, kurie turi vandens atsparumo patvirtinimą ANSI Type II. Jie idealiai tinka įšorės darbams (lauko baldai, pašto dėžutės, gėlių vazonai, inkilai, laisvalaikio stalai, suolai, langai, durys ir pan.).

Klijai “Titebond II Premium” turi stiprų pirminį lipnumą ir greitai džiūsta. Tokios savybės sutrumpina klijuojamos medienos suspaudimo laiką. Klijai sukuria sujungimą stipresnį už pačią medieną. Suformuoja ypatingai stiprų sujungimą ir yra puikiai šlifuojami.

Klijai “Titebond II Premium” padės bet kokiems staliams pasiekti maksimaliai profesionalų rezultatą. Juos labai paprasta naudoti. Kol neišdžiūvę gerai nusivalo vandeniu.

FDA patvirtinti netiesioginiam kontaktui su maisto produktais (pjaustymo lentos ir pan.). Tinka radijo dažnio (R-F) ir karštos spaudos klijavimo sistemoms.



Atitinka ASTM D-4236 reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija)

Produkto savybės

- Vieninteliai pirmaujantys vieno komponento klijai, kurie turi vandens atsparumo patvirtinimą ANSI Type II
- Puikiai tinka lauko darbams
- Puikiai šlifuojami
- Ypač stiprūs ir atsparūs vandeniui
- Nedaro įtakos sekančioms dangoms
- FDA patvirtinti netiesioginiam kontaktui su maisto produktais
- Tinka radijo dažnio (R-F) ir karštos spaudos klijavimo sistemoms
- Kol neišdžiūvę lengvai nusivalo vandeniu
- Ekologiškai saugūs – atitinka LOJ reikalavimus
- Netoksiški



Fizinės savybės

Produkto tipas: Skersinio ryšio polivinilo acetatas
Spalva: Medaus kremas
Sausos plėvelės spalva: Pusiau skaidri, Gelsva
Kietųjų dalelių: 48%
Klampumas: 4000 cps
Stiprumas: 3750 psi / 25,85 N/mm² / 263,65 Kg/cm²
(sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su klevu prie +21°C)

pH: 3.0

Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus

LOJ: 5,5 g/L

Pliupsnio taškas: >94°C

Produkto išėiga: 6,15 kv.m iš 1 litro



Apribojimai:

Medienos klijai "Titebond II Premium" nėra skirti nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Nenaudokite, kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +12,5°C. Netinka stambių atraminių konstrukcijų klijavimui. Produktas, dėl žemo pH, gali sukelti metalinių paviršių koroziją. Jei yra metalo korozijos rizika, prieš naudojant išbandykite mažai pastebimoje vietoje. Klijų užšaldymas nepakeis savybių, bet gali turėti įtakos sutirštėjimui. Jeigu klijai sutirštėjo, tiesiog gerai suplakite ir klijai atsistatys į pirminę būseną. Norint užtikrinti geriausią rezultatą klijuojant egzotišką ir sakingą medieną (Ipa, Tikas ir pan.), susisieki su mūsų komandos technine pagalba – www.titebond.lt.

DĖMESIO: Prieš naudojimą gerai išmaišykite klijus ir perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

Naudojimas

Darbinė temperatūra: virš +12,5°C

Atviras laikas: 3-5 min. (21°C./50%RH)

Darbo laikas: 10-15 min. (21°C./50%RH)

Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:

Pakankamas suspaudimas spygliuočių medienai – 7-10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 19,5-27 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 27-39 kg./1kv.cm

Naudojimo metodai:

Buteliukai apimtimi iki 1 galono turi originalų klijų paskleidimui snapelį. Taip pat galite paskleisti klijus voleliu ar teptuku.

Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna šluoste. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių nuskuskite ar pašalinkite šlifavimo medžiagomis.

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
5002	118ml	12vnt.
5003	237ml	12vnt.
5004	473ml	12vnt.
5005	946ml	6vnt.
5006	3,78l	2vnt.
5007	18,925l	24vnt./pal.
5008	208,18l	4vnt./pal.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207