

## Medienos klijai “Titebond Original”

Klijai “Titebond Original” yra medienos pramonės standartas. Turi stiprų pirminį lipnumą ir greitai džiūsta. Tokios savybės sutrumpina klijuojamos medienos suspaudimo laiką. Klijai sukuria sujungimą stipresnį už pačią medieną. Puikiai šlifuojami ir nedaro įtakos tolimesnėms dangoms. Klijai “Titebond Original” padės bet kokiems staliams pasiekti maksimaliai profesionalius rezultatus.

Tai idealūs klijai medienai, medienos plaušo plokštėms, drožlių plokštėms, odai, audiniams ir kitoms porėtoms medžiagoms.

Klijus “Titebond Original” labai paprasta naudoti.

Jie yra netoksiški ir kol neišdžiūvę gerai nusivalo su vandeniu.



Atitinka ASTM D-4236 reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija)

### Produkto savybės

- Greitai džiūsta - Sutrumpintas suspaudimo laikas
- Ypač stiprūs. Sujungimas stipresnis už pačią medieną
- Atsparūs tirpikliams
- Puikiai šlifuojami
- Nedaro įtakos sekančioms dangoms
- Kol neišdžiūvę lengvai nusivalo su vandeniu
- FDA patvirtintas netiesioginiam kontaktui su maisto produktais
- Ekologiškai saugūs – atitinka LOJ reikalavimus
- Netoksiški



## Fizinės savybės

**Produkto tipas:** Alifatinės dervos emulsija

**Spalva:** Medaus kremas (Gelsva)

**Kietųjų dalelių:** 46%

**Klampumas:** 3200 cps

**Stiprumas:** 3600 psi / 24,82 N/mm<sup>2</sup> / 256,62 Kg/cm<sup>2</sup>  
(sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su klevu prie +21°C)

**pH:** 4.0

**Užšalimo/atšilimo stabilumas:** Stabilus

**LOJ:** 10,7 g/L

**Pliupsnio taškas:** >94°C

**Produkto išeiga:** 6,15 kv.m iš 1 litro

## Naudojimas

**Darbinė temperatūra:** virš +10°C

**Atviras laikas:** 4-6 min. (21°C./50%RH)

**Darbo laikas:** 10-15 min. (21°C./50%RH)

### Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:

Pakankamas suspaudimas spygliuočių medienai – 7-10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 19,5-27 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 27-39 kg./1kv.cm

### Naudojimo metodai:

Buteliukai apimtimi iki 1 galono turi originalų klijų paskleidimui snapelį. Taip pat galite paskleisti klijus voleliu ar teptuku.

**Valymas:** Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna šluoste. Po sutvirtėjimo klijų perteklių nuskuskite ar pašalinkite šlifavimo medžiagomis.



## Apribojimai:

Medienos klijai "Titebond Original" nėra skirti naudojimui išorėje arba tais atvejais, kai tikėtina didelė drėgmė. Išorės darbams rekomenduojame naudoti medienos klijus "Titebond III Ultimate" arba "Titebond II Premium". Nenaudokite kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +10°C.

Klijų užšaldymas nepakeis savybių, bet gali turėti įtakos sutirštėjimui. Jeigu klijai sutirštėjo, tiesiog gerai suplakite ir jie atsistatys į pirminę būseną.

**DĖMESIO:** Prieš naudojimą gerai išmaišykite klijus ir perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.

**LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
5062	118ml	12vnt.
5063	237ml	12vnt.
5064	473ml	12vnt.
5065	946ml	6vnt.
5066	3,78l	2vnt.
5067	18,925l	24vnt./pal.
5068	208,18l	4vnt./pal.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: [info@navako.lt](mailto:info@navako.lt) | [www.titebond.lt](http://www.titebond.lt)  
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207