

Poliuretaniai klijai “Titebond Polyurethane Liquid Glue”

Titebond Polyurethane Glue yra tikras proveržis klijų technologijose.

Tai vieninteliai poliuretaniai klijai apjungiantys ilgą 30-ties minučių darbo laiką su trumpu 45-kių minučių suspaudimo laiku. Titebond Polyurethane Glue yra profesionalaus stiprumo universalūs klijai suformuluoti įvairių medžiagų suklijavimui.

Nežiūrint į tai, kad Titebond Polyurethane Glue puikiai suklijuoja medį su medžiu, jie idealiai tinka metalui, keramikai, daugumai plastikų, HPL plokštėms, Corian® dirbtiniam akmeniui, akmeniui ir kitų aktyvų ir neaktyvų medžiagų klijavimui.

Titebond poliuretaniai klijai yra paruošti naudojimui. Jie nedaro įtakos sekančioms dangoms ir puikiai šlifuojasi.



Produkto savybės

- 100% atsparūs vandeniui (Atitinka ANSI I ir II tipo vandens atsparumo bandymams) – D4
- Klijuoja praktiškai viską
- Suklijavimo stipris kaip epoksidinių klijų
- Trumpas suspaudimas ir greitas tvirtėjimas
- Puikiai šlifuojasi
- 100% kietųjų dalelių
- Sudėtyje nėra tirpiklių



Fizinės savybės

Produkto tipas: Poliuretanas
Klijų spalva: Ruda / Skaidri
Išdžiūvusių klijų spalva: Šviesiai rusva / Skaidri
Kietųjų dalelių: 100%
Klampumas: 8500 cps / 8500000 cP
Stiprumas kambario temperatūroje:
virš 3500 psi / 24,13 N/mm² / 246,07 Kg/cm²
Stiprumas prie 65°C (vienos nakties):
3000 psi / 20,68 N/mm²
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus
LOJ: 0 g/L
Pliuopsnio taškas: >93,33°C
Vidutinė produkto išeiga: 6,35 kv.m iš 1 litro



Naudojimas

Darbinė temperatūra: virš +10°C
Surinkimo laikas po klijų užnešimo:
25-30 min. (21°C./50%RH)

Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:
Pakankamas suspaudimas HPL plokštėms – 2,1 – 5,62 kg./1kv.cm, minkštai medienai – 7-10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 8,78-12,3 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 12,3-17,57 kg./1kv.cm

Naudojimo metodai:

Klijus galite paskleisti voleliu, teptuku arba mentele. Šis produktas tvirtėja veikiamas drėgmės. Drėgmė ir temperatūra turės įtakos darbo ir prispaudimo laikui. Maksimalus darbo laikas gali būti nustatomas priklausomai nuo klijų plėtimosi (suputojimo). Minimalus prispaudimo laikas gali būti nustatomas tuomet, kai klijai tapo tvirti.

Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi mineraliniu spiritu. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių nušluokite arba pašalinkite mechaniškai.

Apribojimai:

Nenaudokite kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +10°C. Nenaudokite klijų sujungimams, kurie bus pastoviai panardinti po vandeniu. Klijų užšaldymas nepakeis savybių, bet gali turėti įtakos sutirštėjimui. Jeigu klijai sutirštėjo, tiesiog gerai suplakite ir jie atsistatys į pirminę būseną.

Prieš naudojimą, perskaitykite saugos duomenų lapus. **LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
2300	355ml	6vnt.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207